

| Faza proszkowa                                                    | Zawartość    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| krzemian trójwapniowy $(\text{CaO})_3 \text{SiO}_2$               | 75% wagowych |
| krzemian dwuwapniowy $(\text{CaO})_2 \text{SiO}_2$                |              |
| glinian trójwapniowy $(\text{CaO})_3 \text{Al}_2\text{O}_3$       |              |
| tlenek bizmutu $\text{Bi}_2\text{O}_3$                            | 20% wagowych |
| gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$                   | 5% wagowych  |
| Faza płynna                                                       | Zawartość    |
| Woda destylowana $\text{H}_2\text{O}$                             | 100%         |
| Powder                                                            | Percentage   |
| tricalcium silicate $(\text{CaO})_3 \cdot \text{SiO}_2$           | 75 wt%       |
| dicalcium silicate $(\text{CaO})_2 \cdot \text{SiO}_2$            |              |
| tricalcium aluminate $(\text{CaO})_3 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ |              |
| bismuth oxide $\text{Bi}_2\text{O}_3$                             | 20 wt%       |
| gypsum $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$                 | 5 wt%        |
| Liquid                                                            | Percentage   |
| distilled water $\text{H}_2\text{O}$                              | 100%         |