

CECHA	WOSK ODLEWOWY	ŻYWICA ŚWIATŁOUTWARDZALNA
Skład (7)	wosk karnauba wosk pszczeli stearyna parafina wosk japoński barwniki	oligomery dimetakrylanu diuretanowego wypełniacze – dimetakrylan poliuretanowy lub polimetakrylan metylu dimetakrylan uretanu aktywator komforochinonowy
Spalanie (7)	bezresztkowe	bezresztkowe
Postać (7)	arkusze, gotowe elementy, m.in. klamry oraz okrągłe, półokrągłe i półgruszkowate pałeczki	pasty lub płyny
Temperatura spalania (7)	500°C	670-690°C
Moduł elastyczności	0,634-0,972 MPa w 23°C (8)	1,791 MPa*
Wytrzymałość na zginanie	5,07-6,32 MPa (9)	86 MPa*